



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

# Bentonit bag

Polvere di bentonite

Scheda tecnica

ST 507 W

emissione 01/10/09 – rev. 2 dd. 08/06/17

## Caratteristiche tecniche

Bentonite sodica naturale

PH

9-10,5

Contenuto di montmorillonite:

≥ 90%

Indice di rigonfiamento

ASTM D 5890:

> 30 ml / 2g

Capacità di assorbimento d'acqua

DIN 18132:

>550%

Contenuto d'umidità:

max 12%

Granulometria:

< 0,063 mm

## Precauzioni

**Bentonit bag** è un prodotto atossico.

Si consiglia l'uso dei guanti.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Richiedere la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

## Confezioni e conservazione

In sacchi da 20 kg

**Bentonit bag** teme l'umidità; se conservato in imballo integro ed in un ambiente asciutto ha durata illimitata.

*I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.*

**GAiA srl**

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555  
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste  
C.F. e P.I. 01074350313 [www.gaia-construction.it](http://www.gaia-construction.it) [gaia@gaia-construction.it](mailto:gaia@gaia-construction.it)

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY