



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

Flexoband 8

Banda coprigiunto autoadesiva impermeabile

Scheda tecnica

ST 221 W

emissione 21/12/15 – rev.1 dd. 08/06/17

Caratteristiche principali

- **Consente di dare continuità alle impermeabilizzazioni realizzate con rasanti elastoplastici**
- **Resistente alla pressione idrostatica positiva**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- **Altamente elastica; autoadesiva**
- **Resistente agli agenti chimici.**

Descrizione e proprietà del prodotto

Flexoband 8 è una banda coprigiunto di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto in polipropilene rivestito con carta oleata sovrapposta per una maggiore velocità di applicazione. Il tessuto non tessuto permette un'ottima adesione dei maggiori collanti e sigillanti al nastro butilico

Campi d'impiego

Terrazzi, balconi, gallerie, bagni, piscine, ecc.

Caratteristiche tecniche

Larghezza:	8 cm
Colore:	grigio
Peso del materiale:	730 g/m ²
Peso del materiale con carta siliconata:	820 g/m ²
Spessore totale:	0,64 mm
Temperatura di esercizio:	da - 5°C / + 60°C
Carico di rottura longitudinale	30 N / 15 mm (DIN 527-3)
Carico di rottura laterale	19 N / 15 mm (DIN 527-3)
Estensione longitudinale alla rottura	60% (DIN 527-3)
Estensione laterale alla rottura	80 % (DIN 527-3)
Resistenza alla pressione dell'acqua	≥0,2 bar DIN EN 1928 (Version B)

Proprietà Chimiche : Resistente ad un'ampia gamma di sostanze chimiche

Precauzioni

I sormonti vanno eseguiti sovrapponendo le due estremità per circa 15 cm.
Per giunti aperti, **Flexoband 8** va sagomato ad omega.

Confezioni e conservazione

Flexoband 8 è confezionato in rotoli da 10 m.

Flexoband 8 mantiene le proprie caratteristiche e non si deteriora per 12 mesi, se conservato con l'imballo integro ed in ambiente asciutto e fresco al riparo dal sole. Proteggerlo da danni meccanici.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY