

VOCE DI CAPITOLATO

Incrementare le proprietà di adesione di malte cementizie

Voce di Capitolato VdC 501 RC

emissione 12/12/07 - rev. 3 dd. 20/11/14

Acryl 50

Lattice acrilico per impasto cementizio

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Migliorare l'aderenza di malte, bentoncini ed intonaci su sottofondi troppo lisci, aumentandone le caratteristiche meccaniche di adesione e resistenza, aggiungendo, nelle giuste proporzioni, all'acqua d'impasto, un lattice per cemento e calce a base di resina vinilica in dispersione acquosa come **Acryl 50** della **GAIA srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

Aspetto: Liquido bianco lattiginoso

Peso specifico a 20°C: 1,02 kg/dm3 PH: 4 ÷ 5,5 Parti solide: 35 %

Temperatura per l'applicazione da + 5°C a + 35°C Viscosità Brookfield < 100 mPa·s

Compatibilità Specifica con calci e cementi

Dosaggi consigliati

Su Massetti o Intonaci cementizi con spessori da 0,5 a 3 cm: 1 parte di acqua e 1 parte di **Acryl 50** Su Massetti o Intonaci cementizi con spessori da 3 a 6 cm: 2/3 di acqua e 1/3 di **Acryl 50**

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

