



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura e ripristino di parti ammalorate di elementi in calcestruzzo

Voce di capitolato

VdC **500 W**

emissione 19/01/07 – rev.4 dd. 20/12/13

CR 45 RS

malta da rinforzo fibroarmata

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Ripristino di parti mancanti in manufatti di calcestruzzo mediante miscela di leganti idraulici, inerti e di speciali additivi che conferiscono alla malta assenza di significativi ritiri idraulici e plastici e un'elevata resistenza alla compressione ed alla flessione, come **CR 45 RS** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. La malta, una volta miscelata con l'acqua, deve risultare di facile applicazione sia su elementi verticali che orizzontali grazie alla sua ottima adesione al substrato.

Caratteristiche tecniche

Consistenza:	polvere
Colore:	grigio
Peso specifico prodotto impastato:	2,15 Kg/dm ³
Tempo di presa:	120 minuti a 20°C
Tempo di lavorabilità:	> 60 minuti a 20° C
Resistenza a compressione dopo 28 gg:	60 Mpa (UNI EN 1015)
Resistenza a flessione dopo 28 gg:	8,0 Mpa (UNI EN 1015)
Spessore massimo di applicazione:	4 cm
Acqua di impasto:	16% circa (4 l circa per sacco da 25 kg)

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY