



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristini di superfici, in calcestruzzo

Voce di capitolato

VdC **506 RC**

emissione 12/12/07 – rev.3 dd. 12/01/12

CR 70 C

Malta colabile fibrorinforzata
a ritiro compensato

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Ripristino di parti mancanti in manufatti di calcestruzzo mediante miscela colabile di leganti idraulici, inerti e di speciali additivi che conferiscono alla malta assenza di significativi ritiri idraulici e plastici e un'elevata resistenza alla compressione ed alla flessione, come **CR 70 C** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	polvere
Colore	grigia
Granulometria massima	2,5 mm
Peso specifico apparente:	1,3 kg/dm ³
Peso specifico prodotto impastato:	2,2 kg/dm ³
Acqua d'impasto	15% (3,75 litri per sacco da 25 kg)
Consumo	18 kg/m ² per cm di spessore
Tempo di inizio presa	> 120 minuti
Tempo di lavorabilità	> 30 minuti
Temperatura per l'applicazione	da +5°C a + 35°C
Resistenza a compressione a 28 gg	> 60 N/mm ² (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione a 28 gg	> 9 N/mm ² (UNI EN 1015-11)
Spessore massimo applicabile	15 cm

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY