

VOCE DI CAPITOLATO

Voce di capitolato

VdC **511 RC**

emissione 20/05/15 - rev.0 dd. 20/05/15

CR TOP 40 SLOW

malta autolivellante

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Fornitura di malta autolivellante ad indurimento rapido a base di speciali leganti idraulici, inerti selezionati e resine idro disperdibili per livellare sottofondi e superfici irregolari fino ad uno spessore di 40 mm, come CR TOP 40 SLOW della GAIA Srl o prodotto di pari o superiori caratteristiche. La malta, bagnata con acqua, forma un impasto autolivellante di estrema facilità applicativa e, dopo poche ore dalla posa, sviluppa elevate resistenze meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Consistenza: polvere fine (granulometria max 0,7 mm)

Colore: grigio
Peso specifico apparente: 1,20 Kg/dm³
Peso specifico prodotto impastato: 2,10 Kg/dm³
Inizio presa: 8 ore
Fine presa: 12 ore
Tempo di lavorabilità: 2 ore

Temperatura di applicazione: compresa tra i +5°C e i +35°C.

Resistenza a compressione dopo 28 gg: ≥25 N/mm² (Mpa) (UNI EN 1015-11)

≥5,0 N/mm² (Mpa) (UNI EN 1015-11)

Spessore consigliato: fino a 4 cm

Acqua di impasto: 20-22% circa (5-5,5 l circa per sacco da 25 kg)

Consumo: 20 kg/m² circa per cm di spessore.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

