tecnologie per L'EDILIZIA

**VOCE DI CAPITOLATO**

# Rasatura di calcestruzzi ammalorati o nuovi

Voce di capitolato | VdC **504 RC** | emissione 10/12/07 – rev.10 dd. 20/12/13

## CR rasante

Rasante cementizio antiritiro

*PREMESSA:*
*Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.*

**Voce da inserire in capitolato:**

Fornitura e posa di miscela monocomponente a base cementizia come **CR rasante** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche, che con l'aggiunta di acqua dia origine ad un impasto adatto alla realizzazione di rasature a finitura civile o liscia. L'impasto, applicato almeno in 2 mani da 1,7 kg/m²/mm di spessore, deve risultare ad altissima adesione, elevata impermeabilità all'acqua, durabilità e buona permeabilità al vapore

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Consistenza: | polvere fine |
| Colore: | grigio |
| Granulometria: | < 0,4 mm |
| Densità prodotto in polvere: | 1,40 kg/dm$_3$ |
| Densità prodotto impastato: | 1,80 kg/dm$_3$ |
| Acqua d'impasto: | 18-21 % circa (4,40 - 5 l d'acqua per un sacco da 25 Kg) |
| Resistenza a compressione a 28 giorni: | 25 N/mm$_2$ (UNI EN 1015-11) |
| Resistenza a flessione a 28 giorni: | 6,0 N/mm$_2$ (UNI EN 1015-11) |
| Adesione al calcestruzzo: | > 2 N/mm$_2$ |
| Spessore consigliato: | 2 mm |

*I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.*

GAiA srl
Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY