Risanamento di murature

Voce di capitolato | VdC **601 RU** | emissione 10/12/07 – rev.6 dd. 20/12/13

Into Base

Intonaco deumidificante macroporoso a base cementizia

PREMESSA:
I prodotti dovranno essere applicati secondo le prescrizioni delle schede tecniche e rispettando le prescrizioni delle schede di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Risanamento di murature nuove od esistenti mediante applicazione di intonaco deumidificante macroporoso a base cementizia così come **INTO BASE** della **GAIA srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. **INTO BASE** è un composto formulato a base di una particolare miscela di leganti idraulici, inerti in opportuna curva granulometrica e speciali additivi che conferiscono alla miscela un'elevata porosità capillare e una resistenza nel tempo all'aggressione di sali solfatici e alla risalita d'umidità.

Caratteristiche tecniche

Colore:	grigio
Aspetto:	polvere
PH prodotto impastato:	> 12
Dimensione max dell'inerte:	2.5 mm
Peso specifico	1,3 Kg/dm3
Resistenza a compressione dopo 28 gg:	5,5 N/mm2 (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione dopo 28 gg:	2 N/mm2 (UNI EN 1015-11)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore "μ":	< 15 (UNI EN 1015-19)
Contenuto d'aria della malta fresca:	16% (UNI EN 1015-7)
Acqua d'impasto:	4,5 litri per sacco da 25 Kg
Spessore consigliato:	2 cm
Tempo di inizio presa:	90 minuti
Tempo di lavorabilità:	60 minuti
Resa:	12 Kg/m2 per cm di spessore

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl
Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY