

### **VOCE DI CAPITOLATO**

# Rasatura di intonaci deumidificanti

Voce di capitolato VdC 602 RU

emissione 10/12/07 - rev.4 dd. 20/12/13

## **RD Lime**

Rasante traspirabile a base di calce idraulica naturale

#### PREMESSA:

I prodotti dovranno essere applicati secondo le prescrizioni delle schede tecniche e rispettando le prescrizioni delle schede di sicurezza.

#### Voce da inserire in capitolato:

A maturazione avvenuta dell'intonaco deumidificante (1 gg. per ogni mm. di spessore) applicazione di rasante deumidificante così come **RD LIME** della **GAIA srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

**RD LIME** è una malta rasante a base di calce idraulica naturale adatta per la finitura di intonaci deumidificanti su facciate degradate dall'umidità di risalita. I risultati sono superfici finite di colore nocciola omogeneo che possono anche essere rapidamente tinteggiate con qualsiasi pittura traspirante.

#### Caratteristiche tecniche

Aspetto: polvere
Colore: nocciola
Granulometria max.: 0,8 mm
Densità prodotto impastato: 1,65 kg/dm³
Tempo di lavorabilità: 1 ora
Acqua di impasto: 25-27% circa

Resistenza a compressione dopo 28 gg: 5,5 MPa (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione dopo 28 gg: 2 MPa (UNI EN 1015-11)
Coefficiente di diffusione del vapore: < 10 µ (UNI EN 1015 – 19:2000)

Tempo di attesa per la verniciatura: 8-10 giorni Spessore massimo consigliato: 3 mm

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

