



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

X-tra Mix

Additivo cristallizzante per impermeabilizzare il cls nella massa

Scheda tecnica

ST 101 W

emissione 08/01/08 – rev. 16 dd. 12/12/2022

Caratteristiche principali

- Impermeabilizza nella massa strutture in cls sottoposte a spinta positiva o negativa
- Protegge il calcestruzzo e i ferri d'armatura in maniera permanente
- Permeabile al vapore
- Riduce le microfessurazioni superficiali
- Non teme il danneggiamento meccanico
- Resiste agli agenti chimici e ai cicli di gelo/disgelo
- Migliora la durabilità del calcestruzzo
- Non incide sulle resistenze del calcestruzzo
- Sigilla impermeabilizzando fessurazioni fino a 0,4 mm di spessore
- Conforme alla norma EN 934-2



N.1372

Descrizione e proprietà del prodotto

X-tra Mix è una miscela costituita da cemento Portland, inerti di quarzo in curva granulometrica selezionata e controllata e componenti chimici attivi, che reagisce con i vari composti minerali e l'umidità della matrice in calcestruzzo fresca formando una rete di cristalli insolubili che chiude la porosità e le micro-fessurazioni. La struttura diventa così impermeabile all'acqua e agli agenti contaminanti, migliorandone anche la durabilità del calcestruzzo.

X-tra Mix impermeabilizza e protegge in maniera permanente tutte le strutture in calcestruzzo, manufatti e materiali contenenti cemento Portland aumentandone la durabilità e non alterandone le resistenze meccaniche. Per l'applicazione richiedere la modalità applicativa necessaria al tipo di intervento.

Campi d'impiego

X-tra Mix viene utilizzato come additivo nel mix design del calcestruzzo in fase di confezionamento per un'impermeabilizzazione e protezione chimica delle strutture in calcestruzzo fin dal principio nella fase di esecuzione dei getti.

X-tra Mix viene normalmente impiegato per tutte le strutture in calcestruzzo verticali o orizzontali nuove come:

- platee di fondazione, muri di contenimento e parcheggio interrati;
- opere marittime, porti e banchine;
- impianto di depurazioni e di compostaggio, fognature
- vasche di contenimento d'acqua, piscine, fontane, vasche antincendio, vasche prima pioggia
- serbatoi d'acqua, condotte idriche, canali d'irrigazione, gallerie, sottopassaggi
- opere di genio civile e militare come ponti, dighe, bunker; opere in calcestruzzo prefabbricate

Caratteristiche tecniche

Consistenza:	polvere grigia
Densità apparente:	1,20 kg/l
Peso specifico prodotto impastato:	1,65 kg/l
Impermeabilità del calcestruzzo:	> di 10 atm in pressione negativa e positiva
Penetraz di acqua sotto press.(UNI EN 12390-8 / DIN 1048)	< 7 mm CLS C25/30 (cert. Studio MM srl GHA 1117-2022)
Penetraz di acqua sotto press (UNI EN 12390-8 / DIN 1048)	< 0,5 mm CLS C32/40 (prova interna)
Coefficiente di permeabilità :	< 2×10^{-13} m/s
Indurimento completo:	28 gg
Contenuto d'aria:	< 2% (Norma EN 12350-7)
Resistenza alla pressione idrostatica inversa (UNI 8298/8)	superata (0 mm a 500 kpa) (certificato Elletipi 10752/12)
Resistenza a compressione a 28 gg: (UNI EN 196/1)	> della miscela non trattata (certificato Volta N.15736)
Resistenza alla flessione a 28 gg: (UNI EN 196/1)	> della miscela non trattata (certificato Volta N.15736)
Autoriparazione delle fessure	fino a 0,4 mm
Resistenza chimica	nessuna variazione significativa tra ph 3 e 11
Resistenza alla carbonatazione	superata
Resistenza acque contenenti carbonati, cloruri, solfati, nitrati	superata

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAIA srl

Via Pietro Zorutti 26 – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

X-tra Mix

Additivo cristallizzante per impermeabilizzare il cls nella massa

Scheda tecnica

ST 101 W

emissione 08/01/08 – rev. 16 dd. 12/12/2022

Consumo

X-tra Mix viene addizionato al mix design del calcestruzzo con dosaggio compreso tra 1 e 1,5 % del peso di cemento.


Determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione nel calcestruzzo

Il procedimento di prova è stato eseguito secondo quanto prescritto dalla normativa UNI EN 12390-8



Resistenza a compressione (certificato Istituto Volta N.15736)

Per la prova a resistenza a compressione sono stati confezionati in laboratorio provini di dimensioni 40x40x160 mm e stagionati 28 giorni come da normativa UNI EN 12390-3. I risultati si riferiscono alle prove eseguite su un calcestruzzo di riferimento e sull'effetto che produce l'aggiunta dell'additivo X-tra Mix (1 %) sullo stesso in base a quanto previsto dalla norma UNI EN 196/1



I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Pietro Zorutti 26 – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

X-tra Mix

Additivo cristallizzante per impermeabilizzare il cls nella massa

Scheda tecnica

ST 101 W

emissione 08/01/08 – rev. 16 dd. 12/12/2022

Resistenza a flessione (certificato Istituto Volta N.15736)

I provini di calcestruzzo sono stati sottoposti a prova di flessione mediante carico applicato in mezzera e stagionati per 28 giorni come previsto da normativa UNI EN 12390-5. I risultati si riferiscono alle prove eseguite su un calcestruzzo di riferimento e sull'effetto che produce l'aggiunta dell'additivo X-tra Mix (1 %) sullo stesso in base a quanto previsto dalla norma UNI EN 196/1



Precauzioni

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni e richiedere la scheda di sicurezza **SS 101 W** relativa al prodotto. Temperatura di impegno tra i +5° C e i +35°

Confezioni e conservazione

X-tra Mix viene confezionato in sacchi da 20 kg.

Mantiene le proprie caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato con l'imballo integro in ambiente asciutto.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Pietro Zorutti 26 – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY