



LA FORZA DELL'ESPERIENZA

tecnologie per L'EDILIZIA

AM 10 W

Idro-oleorepellente per interni

Scheda tecnica

ST 704 TS

emissione 10/04/08 – rev.2 dd. 01/03/13

Caratteristiche principali

- **Protettivo idro-oleorepellente a basso impatto ambientale**
- **Non modifica la traspirabilità del supporto trattato**
- **Non altera il colore del supporto**
- **Si applica a spruzzo o a pennello**
- **Pronto all'uso**



Descrizione e proprietà del prodotto

L'**AM 10 W** è un polimero fluorurato idrosolubile ad alto effetto idro-oleorepellente per materiali minerali molto porosi ed assorbenti a bassa e media alcalinità.

L'**AM 10 W** è indicato per il trattamento di pietre naturali, impasti cementizi e tutte le superfici in cotto.

L'**AM 10 W** è un protettivo idro-oleorepellente pronto all'uso basso impatto ambientale.

Campi d'impiego

L'**AM 10 W** è ideale per l'impregnazione capillare di supporti minerali altamente assorbenti che debbano mantenere la colorazione originaria ed essere allo stesso tempo protetti dall'olio, dai grassi e da sostanze macchianti in genere.

Caratteristiche tecniche

Consistenza:	liquido
Colore:	traslucido giallo
pH:	5,8
Densità:	≤1,00
Infiammabilità:	non infiammabile
Solventi:	acqua demineralizzata e solventi organici

Consumo

Il consumo dell'**AM 10 W** è variabile in funzione della porosità della superficie, orientativamente da 150 a 300 gr/m².

Preparazione e applicazione

AM 10 W è fornito pronto all'uso e può essere applicato sia a pennello che a spruzzo a bassa pressione. Prima di procedere all'applicazione accertarsi che il supporto sia pulito, asciutto e privo di efflorescenze o depositi di materiale.

E' consigliabile effettuare su una piccola zona circoscritta delle prove per accertare il grado di assorbimento del supporto e quindi determinare la quantità di **AM 10 W** necessaria; il consumo dipende infatti dalla porosità e dall'assorbimento della superficie.

Precauzioni

Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 30° C.

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiedere la scheda di sicurezza **SS 704 TS** relativa al prodotto.

Confezioni e conservazione

L'**AM 10 W** viene confezionato in taniche da 10 L.

Mantiene le proprie caratteristiche per almeno 6 mesi se conservato con l'imballo integro in ambiente asciutto.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY