tecnologie per L'EDILIZIA

Bentonit bag

Polvere di bentonite

Scheda tecnica **ST 507 W** emissione 01/10/09 – rev. 1 dd. 20/12/13

Caratteristiche tecniche

Bentonite sodica naturale		
PH		9-10,5
Contenuto di montmorillonite:		≥ 90%
Indice di rigonfiamento	ASTM D 5890:	> 30 ml / 2g
Capacità di assorbimento d'acqua	DIN 18132:	>550%
Contenuto d'umidità:		max 12%
Granulometria:		< 0,063 mm

Precauzioni

Bentonit bag è un prodotto atossico.
Si consiglia l'uso dei guanti.
In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Richiedere la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Confezioni e conservazione

In sacchi da 20 kg

Bentonit bag teme l'umidità; se conservato in imballo integro ed in un ambiente asciutto ha durata illimitata.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl
Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY